

TEKNOCILA 400 LV

Акриловый лак для бетона на растворителе, для машинного нанесения

EN 1504-2

TEKNOCILA 400 LV — версия лака TEKNOCILA 300 (Tekno) с добавлением растворителя и пониженной вязкостью (LV — low viscosity) для удобного нанесения краскопультом и распылителями. Технические данные ниже приведены по базовому продукту TEKNOCILA 300.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловый высокоэффективный лак на растворителе для защиты бетона от пыления, многоцелевой защитный и гидрофобизирующий состав для бетонных и цементных поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защита бетона и других цементных поверхностей в зданиях и инфраструктуре
- Полы и стены, где нужен блестящий вид
- Продление срока службы бетона
- Поверхности с упрочнителем (топпингом)
- Цементные стяжки
- Бетонирование в жарком климате

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает стойкость поверхности к истиранию и предотвращает пыление
- Однокомпонентный — прост в нанесении
- Повышает стойкость бетона к хлоридам
- Растворитель быстро испаряется — лак быстро сохнет
- Снижает водопроницаемость, защищает от трещин при замерзании
- Образует блестящую плёнку
- Защищает бетон от проникновения солей и агрессивных газов
- Уменьшает загрязнение, цвет бетона не меняется от дождя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие данные	
Цвет	прозрачный; цветной — серый, антрацит
Упаковка	ведро 17 л
Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Плотность (базовый TEKNOCILA 300)	0,92 ± 0,03 кг/л
Данные по применению	
Расход: кисть, валик	0,100-0,200 л/м²
Расход: распыление	0,150-0,250 л/м²
Температура поверхности	+5...+35 °C

Толщина сухой плёнки	135 ± 15 мкм
Полное отверждение	5 суток

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность. Должна быть очищена от пыли, грязи, масла и всего, что мешает сцеплению, а также от непрочных и отслаивающихся частиц. Открытый бетон перед нанесением должен быть сухим и прочным; очищать паром, водой под высоким давлением или шероховкой.

Нанесение. Лак готов к применению; перед работой тщательно перемешать. Наносится краскопультом, распылителем, кистью или валиком с коротким ворсом. Не наносить, если ожидается дождь. Брызги морской воды и солей против обледенения могут вызвать потерю блеска.

Уход. Специальный уход не нужен; при +20 °C защищать от дождя не менее 1 часа. Через ~30 минут поверхность не пылит.

УКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Инструмент сразу после работы очищать растворителем.
- Содержит растворитель: избегать контакта с кожей и глазами, работать в перчатках, очках и маске, не вдыхать пары.
- Горюч: не курить, держаться подальше от огня, сварки и шлифовальных машин.
- В закрытых помещениях каждые ~30 минут делать перерыв на свежем воздухе и обеспечить вентиляцию.

Перевод технического листа производителя Tekno Yapı Kimyasalları A.Ş. (Турция), www.teknoyapi.com.tr. Технические данные — ориентировочные значения, полученные в лаборатории производителя при +20 °C и относительной влажности 50%, для готового покрытия в возрасте 28 суток. Редакция: октябрь 2026.

Поставщик в Молдове: HAYAL S.R.L. · Profchem · Chişinău, str. Varniței 4/1 · +373 79 025 987 · mbs.moldova@gmail.com · toping.md