

TEKNOKÜR 100

Средство для ухода за бетоном на основе акриловой эмульсии

ASTM C 309, тип 1, класс А

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для ухода (кюринг) на основе акриловой эмульсии. Наносится после укладки бетона, стяжки и упрочнителей поверхности на цементной основе. Образует на поверхности плёнку, которая препятствует быстрому испарению воды затвердения, снижает усадку и риск образования трещин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уход за свежесуложенным бетоном и поверхностями с любыми упрочнителями (топпингами)
- Паркинги, гаражи, склады, заводы, торговые центры с интенсивным потоком людей
- Любые инженерные сооружения: автодороги, плотины, метро, тоннели, мосты
- Бетонные дороги
- Промышленные здания, авиационные ангары, перроны, вертолётные площадки
- Поверхности, которые позже будут покрыты другими материалами (штукатурка, стяжка, краска, керамика, эпоксидные покрытия)

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективнее и экономичнее ухода мокрыми материалами и поливом
- Подходит для любых бетонных поверхностей
- Уменьшает трещины от пластической усадки
- Снижает усадку и риск трещин
- Даёт более твёрдую и непылящую поверхность
- Не содержит растворителя — можно применять внутри и снаружи помещений
- Удерживает воду в бетоне и обеспечивает наибольший набор прочности
- Эффективная и экономичная альтернатива мешковине, брезенту и поливу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие данные	
Основа	акриловая эмульсия
Цвет	белая жидкость
Упаковка	канистра 30 кг; IBC 1000 кг
Срок хранения	12 месяцев
Плотность	1,01 ± 0,03 кг/л
Данные по применению	
Расход	0,15–0,25 кг/м²
Время высыхания (ASTM C 309)	≈ 135 минут

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

Подготовка. При уходе на открытых площадках поверхность защищают от внешних воздействий 24 часа. Открытый бетон без покрытия перед нанесением очищают от посторонних веществ, мешающих сцеплению, а также от непрочных и отслаивающихся частиц.

Нанесение. Перед применением содержимое тщательно перемешать. Наносить равномерно на свежесделанный бетон распылением или валиком. Для однородного результата рекомендуется распыление. Валиком наносить тонким слоем, равномерно распределяя материал и не допуская луж.

Где наносят. На выровненные поверхности площадок, дорог и полов, а также на поверхности бетона после снятия опалубки, когда они потеряли блеск.

Второй слой. На открытом воздухе и на ветру для эффективного ухода второй слой можно нанести в течение 6 часов после первого.

УКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- При неравномерном нанесении возможна местная разница в цвете; в следующие дни она уменьшается.
- На участках с интенсивным движением материал не оставляет слоя на поверхности, поэтому кроме разницы в тоне от толщины нанесения или структуры поверхности дефектов не возникает.
- Распылители и валики промывать тёплой водой; если сопло будет использоваться снова, держать его в воде.
- Инструмент промыть водой сразу после работы, пока материал не затвердел. Руки и кожу — тёплой водой с мылом.
- Может раздражать кожу: используйте перчатки и очки, можно нанести защитный крем.
- При попадании в глаза немедленно промыть тёплой водой и обратиться к врачу.

Перевод технического листа производителя Tekno Yapı Kimyasalları A.Ş. (Турция), www.teknoyapi.com.tr. Технические данные — ориентировочные значения, полученные в лаборатории производителя при +20 °C и относительной влажности 50%, для готового покрытия в возрасте 28 суток. Редакция: октябрь 2026.

Поставщик в Молдове: HAYAL S.R.L. · Profchem · Chişinău, str. Varniței 4/1 · +373 79 025 987 · mbs.moldova@gmail.com · toping.md